




KCF-2/150H

Color



KCF-1



KCF-2



KCF-3



KCF-4

## 抗菌タイル

### ○Ag<sup>+</sup>タイル

タイル表面に銀イオンをコーティングする「Ag<sup>+</sup>コート」で抗菌効果を発揮します。



### ○抗菌効果で清潔で安全な環境づくり

抗菌タイルはタイル表面の細菌の増殖を抑え、衛生性を確保します。さらに、細菌の代謝の結果、副次的に引き起こされるタイルの変性・汚れの付着・悪臭などが発生しにくくなります。キッチンや洗面などの清潔で安心・安全な環境づくりに貢献します。

### ○抗菌性能 (減菌率は当社にて換算)

試験菌	大腸菌	黄色ブドウ球菌
減菌率 (%)	99.9%	99.9%
抗菌活性値*	5.5	3.9

※備考 抗菌効果: 抗菌活性値2.0以上

試験方法: JIS Z 2801

試験依頼先: 財団法人日本紡績検査協会

試験成績書発行年月日: 平成18年10月6日


試験成績書発行番号: 第022488-5~6号

# Kitchen Floor

キッチンフロアー [厨房用床タイル]

清潔で安全な抗菌タイル。日々のお手入れも簡単です。

形状記号	形状名	実寸法 (mm)	厚さ (mm)	あたり枚数	入数・重量	標準材料価格
1 150H	150角平	144×144	10	45枚/㎡	50枚・20.0kg/箱	10,800円/㎡



1

屋内壁  屋内床 (土足歩行)  居室床 (土足以外)  浴室床  屋外壁  屋外床  プールサイド大浴場床  耐凍害

標準品  BI  磁器質  無ゆう  色幅あり  フラット面  単品  あり足  自社工場

張付け方法: モルタル張り  内床: モルタル SF-1020、内壁: 接着剤 DQN/DQB-2  標準目地幅 6mm  目地施工: 塗り目地

○本製品の抗菌とは繁殖を抑制するもので、菌を死滅させるものではありません。

○抗菌作用は直接付着した菌に対して発揮され、タイル表面の損傷がない限り持続します。

○表面に汚れや油膜等があると抗菌作用が妨げられますので、適切な清掃をお願いいたします。

○油污れの激しい場所では「厨房用ゴム長靴」を使用してください。

○内巾木には同シリーズの「クリンコーブ(内巾木タイル)」をおすすめします。○共通注意事項(P.121)



適  
グリーン購入法  
適合製品  
▶P.496

リサイクル  
タイル  
▶P.482

クリンコーブ  
加工  
▶P.482



Ag<sup>+</sup>コート

現物  
サンプル