

ブランカボンド DBB-1

JIS F☆☆☆☆
JAIA4VOC 400518

生産区分 標準品

生産形状 セラミックタイル張り内装用有機系接着剤 (JIS A 5548 タイプII適合品)



コテのびがよく、ズレにくく、作業性に優れた、しかも高い接着力を持った接着剤です。低臭化を実現した人と環境にやさしい接着剤です。

使用条件はP.468に掲載しております。

品番	DBB-1
形状	ブランカボンド
荷姿	20kg/丸缶
標準材料価格	15,700円/缶
主成分	アクリル樹脂エマルジョン・骨材
色	白
張付け可能時間	30分以内
有効期限	製造日より12ヵ月
適用下地	①乾式ボード類(合板、石膏ボード、珪カル、スレート板等) ②押出成形セメント板 ③モルタル下地(金ゴテ仕上げ)
必要数量 (標準使用量)	1.0~1.5kg/m ²

特長

- ①1液型接着剤ですが、耐水性に優れ、浴室の壁面にも安心してご使用いただけます。
- ②乾燥硬化型の接着剤ですが、吸水性のない磁器質タイルにも十分な接着力が得られます。
- ③高い接着力と弾力性能を持つため、ボード下地やスパンの大きいコンクリート壁面に適しています。

注意事項

- ①浴槽内や浴室床および常時水を使用する業務用浴場等の壁面には使用できません。
- ②施工は5℃以上の条件下で行ってください。
- ③タイル裏面に団子状にのせての厚付け施工はできません。その場合には、DQB-2をご利用ください。
- ④作業には、ゴム手袋などの保護具を使用してください。皮膚に触れた場合は、速やかに石けんなどを用いて洗い落としてください。
- ⑤目に入った場合は水でよく洗い流し、異常のある場合は医師の診察を受けてください。
- ⑥乾燥硬化型接着剤ですので、施工後1週間以上乾燥させてからご使用ください。
- ⑦目地詰めをする場合は、タイル張付け後24時間以上乾燥させてから施工してください。

ダンクイックボンド 2液タイプ DQB-2

JAIA F☆☆☆☆

生産区分 標準品

生産形状 内装用弾性エポキシ接着剤 (JIS A 5548 タイプI)



使用条件はP.469に掲載しております。

JIS区分、JAIA F☆☆☆☆表示、JAIA 4VOC基準適合表示については、P.436の①②③を必ずお読みください。

品番	DQB-2
形状	ダンクイックボンド
荷姿	主剤：10kg缶 硬化剤：10kg缶 20kgセット
標準材料価格	35,900円/セット
主成分	主剤：エポキシ樹脂 硬化剤：変成樹脂族ポリアミン
色	主剤：ピンク 硬化剤：グリーン
張付け可能時間	30分
有効期限	製造日より12ヵ月
適用下地	①タイル下地(補修) ②乾式ボード類、モルタル下地(金ゴテ仕上げ)、コンクリート下地、PC板他
必要数量 (標準使用量)	1.1~1.2kg/m ²

特長

- ①接着力と耐久性に優れた弾力性のある2液タイプのエポキシ接着剤です。

注意事項

- ①接着剤が直接皮膚に付くと、かぶれる恐れがありますので、手袋、長袖等を着用してください。
- ②室内でのご使用の際は、火気に注意するとともにドア、窓等を開け十分に換気を行ってください。
- ③主剤と硬化剤は等量取り出し、十分練り混ぜてください。
- ④温水に浸せきする浴槽内部には使用できません。

ダンクイック ニュータフぴた DQN



JIS F☆☆☆☆
JAIA4VOC 401383

生産区分 標準品

生産形状 変成シリコーン系1液反応硬化型弾性接着剤 (JIS A5557、JIS A5548 タイプI) ダンクイックボンド1液タイプ

外壁接着剤張り工法「ダンクイック」推奨接着剤



使用条件はP.469に掲載しております。

品番	DQN
形状	タフピタン
荷姿	2kg/パック×9本/ケース/18kg
標準材料価格	33,900円/ケース
主成分	1液型特殊シリコーン変成樹脂
色	■ ブラックDQN-10 ■ ホワイトDQN-30 ■ グレーDQN-20 ■ ダークグレーDQN-40
張付け可能時間	夏場：約30分、冬場：約60分
有効期限	製造日より12ヵ月
適用下地	①モルタル下地(金ゴテ仕上げ) ②窯業系サイディング材(推奨品) ③コンクリート下地・PC板・乾式ボード類他
必要数量 (標準使用量)	ダンクイックM工法：2.0~2.5kg/m ² ダンクイックS工法：1.8~2.1kg/m ²

特長

- ①1液型の特殊シリコーン変成樹脂系の接着剤で、外壁接着剤張り工法「ダンクイック」の推奨接着剤です。
- ②耐候性に優れており、目地詰めなでご使用いただけます。
- ③無溶剤で硬化後も弾性があり、下地の動きに対する追従性に優れ、剥離やひび割れに対する高い抵抗性があります。
- ④接着剤層が、水の外部からの浸入や内部からの露出を防ぎ、白華や粉吹きを抑制します。
- ⑤建築基準法に規制されているホルムアルデヒド、クロルピリホスを含んでおりませんので、安心してご使用いただけます。

注意事項

- ①保管は直射日光、火気の避けられる5~35℃の場所で行ってください。
- ②施工は5℃以上の条件下で行ってください。
- ③この接着剤は湿気硬化タイプです。本包装には防湿機能を持たせてありますので、ご使用まで開封しないでください。
- ④梱包材は使い切ってから廃棄してください。残っている場合は開封状態で放置し、硬化させてから廃棄してください。
- ⑤皮膚に触れると肌荒れの原因となります。取り扱いの際は、ゴム手袋などの保護具を着用してください。
- ⑥皮膚に触れた場合は、すみやかに石けんなどを用いて洗い落としてください。目に入った場合は水でよく洗い流した後、医師の診察を受けてください。
- ⑦内装にもお使いいただけますが臭いが残ることがあります。作業場所は十分に換気をしてください。
- ⑧火気に近づけないでください。

施工
材料